

ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ FLEXITALLIC SF2401



Κωδικός	Φύλλα	Πάχος
57681	1 X 1,5m	0,5 mm
57683	1 X 1,5m	0,8 mm
57684	1 X 1,5m	1 mm
57685	1 X 1,5m	2 mm
57686	1 X 1,5m	2,5 mm
57687	1 X 1,5m	3 mm
57806	1 X 1,5m	1,5 mm
71217	1,5 X 1,5m	0,5 mm
71218	1,5 X 1,5m	1 mm

Typical Physical Properties:

Thickness	1.5mm
Density	2.0gcm ⁻³
ASTM Compressibility	8%
ASTM Recovery	48%
ASTM Tensile Strength	8 MPa
BS Residual Stress	20 MPa
DIN Gas Permeability	<0.1mL/min
Thickness Increase Fuel B	10%
Thickness Increase Oil 3	1%
Weight Increase Fuel B	11%
Weight Increase Oil 3	7%

Ο περμανίτης της Flexitallic **SF2401** είναι κατάλληλος για χρήση σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν ζεστό και κρύο νερό, ατμό, λάδια, καύσιμα, αέρια και ένα ευρύ φάσμα γενικών χημικών. Μέγιστη θερμοκρασία 150°C / 302°F. Ελάχιστη θερμοκρασία -40°C / -40°F. Πίεση 40 Bars / 580,15 PSI. Κλάση πίεσης 150 & 300. Αξιολόγηση πίεσης PN PN40.